

# italvellido

## SCHEDA TECNICA TECHNICAL CARD

Data / Date

25.10.2017

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Articolo / Article / <b>Tkanina</b>               | <b>Balena</b>              |
| Composizione / Composition / <b>Kompozycja</b>    | <b>50% PU 45% PL 5% CO</b> |
| Peso Gr/mtl / Weight Grs/lmt / <b>Waga gr/mtb</b> | <b>770 (+/- 4%)</b>        |
| Altezza cm / Width cms / <b>Szerokość cm</b>      | <b>138/140</b>             |

### Odporność na ścieranie

Test Martindale

UNI EN ISO 12947 - 2

EN 14465, appendix A

Colour degradation after 3000 rubs:

**50 000**

Giri / Rubs / **Cykli**

### Solidità Luce / Colour Fastness to light / **Odporność kolorów na światło**

UNI EN ISO 105-B02

Blue Scale 1/8

**4/5**

### Solidità Sfregamento / Colour Fastness to rubbing / **Odporność kolorów na pocieranie**

UNI EN ISO 105-X12

Gray Scale 1/5

**4/5**

Secco / Dry / **Sucho**

**4**

Umido / Wet / **Mokro**

### Odporność na Pilling

Test Pilling


UNI EN ISO 12945-2

Degradation average photographic scale 1/5:

**5**

a 2000 giri / at 2000 revs

### Manutenzione / Maintenance / **Sposób czyszczenia**



Note/Notes: Dimensional stability to dry washing (UNI EN ISO 3175)

**Stabilność wymiaru przy praniu chemicznym (UNI EN ISO 3175)**

warp / wątek: +/- % weft / osnowa: +/- %

Dimensional stability to washing (UNI EN ISO 6330)

**Stabilność wymiaru przy praniu wodnym (UNI EN ISO 6330)**

warp / wątek: +/- % weft / osnowa: +/- %

\* The results are tested in the laboratory and they must be considered as indicative.

ITALVELLUTI Polska Sp. z o.o.  
33-386 Podegrodzie, Brzezna 495  
tel. 18 446 07 84 fax. 18 414 54 51  
e-mail: [italvelluti@italvelluti.pl](mailto:italvelluti@italvelluti.pl)  
[www.italvelluti.eu](http://www.italvelluti.eu)

italvelluti