

SCHEDA TECNICA TECHNICAL CARD

Articolo / Article / Tkanina	Lucca
Composizione / Composition / Kompozycja	9% LI 33% VI 47% CO 11% PL
Peso Gr/mtl / Weight Grs/lmt / Waga gr/mtb	720
Altezza cm / Width cms / Szerokość cm	138/140

Odporność na ścieranie

Test Martindale Colour degradation after 3000 rubs:
UNI EN ISO 12947 - 2 >20 000 Giri / Rubs / **Cykli**
EN 14465, appendix A

Solidità Luce / Colour Fastness to light / **Odporność kolorów na światło**

UNI EN ISO 105-B02 4/5
Blue Scale 1/8


Solidità Sfregamento / Colour Fastness to rubbing / **Odporność kolorów na pocieranie**

UNI EN ISO 105-X12 4/5 Secco / Dry / **Sucho**
Gray Scale 1/5 3/4 Umido / Wet / **Mokro**

Odporność na Pilling

Test Pilling Degradation average photographic scale 1/5: 4
UNI EN ISO 12945-2 a 2000 giri / at 2000 revs

Manutenzione / Maintenance / **Sposób czyszczenia**



Note/Notes: Dimensional stability to dry washing (UNI EN ISO 3175)
Stabilność wymiaru przy praniu chemicznym (UNI EN ISO 3175)
warp / wątek: +/- % weft / osnowa: +/- %
Dimensional stability to washing (UNI EN ISO 6330)
Stabilność wymiaru przy praniu wodnym (UNI EN ISO 6330)
warp / wątek: +/- % weft / osnowa: +/- %

* The results are tested in the laboratory and they must be considered as indicative.

ITALVELLUTI Polska Sp. z o.o.
33-386 Podegrodzie, Brzezna 495
tel. 18 446 07 84 fax. 18 414 54 51
e-mail: italvelluti@italvelluti.pl
www.italvelluti.eu

italvelluti