

## SCHEDA TECNICA TECHNICAL CARD

Articolo / Article / <b>Tkanina</b>	<b>Picasso</b>
Composizione / Composition / <b>Kompozycja</b>	<b>30% VI 70% PL</b>
Peso Gr/mtl / Weight Grs/lmt / <b>Waga gr/mtb</b>	<b>712</b>
Altezza cm / Width cms / <b>Szerokość cm</b>	<b>138/140</b>

### Odporność na ścieranie

Test Martindale

UNI EN ISO 12947 - 2

EN 14465, appendix A

Colour degradation after 3000 rubs:

**100 000** Giri / Rubs / **Cykli** End Point

### Solidità Luce / Colour Fastness to light / **Odporność kolorów na światło**

UNI EN ISO 105-B02

Blue Scale 1/8

**5**

### Solidità Sfregamento / Colour Fastness to rubbing / **Odporność kolorów na pocieranie**

UNI EN ISO 105-X12

Gray Scale 1/5

**4/5**

Secco / Dry / **Sucho**

**4/5**

Umido / Wet / **Mokro**

### Odporność na Pilling


Test Pilling

UNI EN ISO 12945-2

Degradation average photographic scale 1/5:

**4/5** a 2000 giri / at 2000 revs

### Manutenzione / Maintenance / **Sposób czyszczenia**



Note/Notes: **Dimensional stability to dry washing (UNI EN ISO 3175)**

**Stabilność wymiaru przy praniu chemicznym (UNI EN ISO 3175)**

warp / wątek: +/- % weft / osnowa: +/- %

**Dimensional stability to washing (UNI EN ISO 6330)**

**Stabilność wymiaru przy praniu wodnym (UNI EN ISO 6330)**

warp / wątek: +/- % weft / osnowa: +/- %

\* The results are tested in the laboratory and they must be considered as indicative.

ITALVELLUTI Polska Sp. z o.o.  
33-386 Podegrodzie, Brzezna 495,  
tel./fax: 18 446 07 84  
e-mail: italvelluti@italvelluti.pl  
www.italvelluti.eu

  
**italvelluti**  
the art of italian fabrics