

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ZAPALNOŚCI MEBLI

IBR/Z-052-2021      Sprawozdanie nr: TZ/PN1021/111/2021      Szczecin, dnia 02-11-2021 r.

### Metoda badań:

BADANIE ZAPALNOŚCI MEBLI TAPICEROWANYCH wg PN-EN 1021-1:2014

**Zamawiający:** ITALVELLUTI Polska Sp. z o. o.

Brzezna 495

33-386 Podegrodzie

**Materiał:** Tkanina tapicerska LAGO

**Opis/skład:** - tkanina tapicerska LAGO (58% CO, 42% PL)

(na podstawie deklaracji - pianka tapicerska CME-22/120

Zamawiającego)

**Producent /** ITALVELLUTI Polska Sp. z o. o.

**dostawca:** Brzezna 495

33-386 Podegrodzie

| Źródło podpalania    | Wynik testu <sup>1</sup> |             |              |
|----------------------|--------------------------|-------------|--------------|
|                      | Próbka nr 1              | Próbka nr 2 | Test końcowy |
| Papieros             | pozytywny                | pozytywny   | pozytywny    |
| <b>Wynik końcowy</b> | <b>pozytywny</b>         |             |              |

<sup>1</sup>pozytywny – spełnia wymagania, negatywny – nie spełnia wymagań

**Stwierdzenie zgodności wyników badań z wymaganiami** \*: wyniki badań materiałów są zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1021-1:2014

**Warunki ważności dokumentu:** niniejszy dokument dotyczy wyłącznie badanych próbek.

**Przedruk i kopiowanie:** tylko za zgodą firmy ITALVELLUTI Polska Sp. z o. o.

Bez pisemnej zgody Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie sprawozdanie z badań może być kopiowane **wyłącznie w całości**.

\* Stwierdzenie zgodności wyników badań z wymaganiami odnosi się do najgorszego wyniku otrzymanego podczas badań. Przy stwierdzeniu zgodności nie jest uwzględniana niepewność pomiaru. Organy decyzyjne mogą zastosować inną niż przyjęta powyżej zasada podejmowania decyzji, co może mieć wpływ na wynik stwierdzenia zgodności.

Adres: 71-065 Szczecin al. Piastów 41  
tel./fax: +48 91 4339877 tel.: +48 91 4494174 www.lbcpm.zut.edu.pl e-mail: renata.dobrzynska@zut.edu.pl



AB 304

LABORATORIUM  
BADAWCZE  
AKREDYTOWANE  
PRZEZ PCA  
Nr AB 304

INTERNATIONAL  
MARITIME  
ORGANIZATION  
LIST OF RECOGNIZED  
TEST LABORATORIES  
Doc. SSE 1/Circ.3/Rev.2  
2019

POLSKI REJESTR  
STATKÓW  
ŚWIADECTWO  
UZNANIA  
Nr TT/2/710405/21





## 1. Źródło zapłonu - tłący papieros – PN-EN 1021-1

| Kryteria tlenia                    | 1   | 2   | Uwagi                                                                               |
|------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Niebezpieczne narastające spalanie | NIE | NIE |  |
| Układ próbny strawiony przez ogień | NIE | NIE |                                                                                     |
| Tli się do końca                   | NIE | NIE |                                                                                     |
| Tli się na wskroś grubości         | NIE | NIE |                                                                                     |
| Tli się dłużej niż 1 godzinę       | NIE | NIE |                                                                                     |
| Dalej niż 100 mm od źródła zapłonu | NIE | NIE |                                                                                     |
| Kryteria palenia się płomieniem    | 1   | 2   |                                                                                     |
| Niebezpieczne narastające spalanie | NIE | NIE |                                                                                     |
| Układ próbny strawiony przez ogień | NIE | NIE |                                                                                     |
| Palenie się płomieniem do końca    | NIE | NIE |                                                                                     |
| Palenie się płomieniem na wskroś   | NIE | NIE |                                                                                     |

**Uwaga:** TAK - kryteria są przekroczone, NIE - kryteria są spełnione.

**Inne obserwacje :** brak

**Pozostałe, wymagane normą, informacje:**

Pobieranie próbek do badań: próbki do badań pobrane i dostarczone przez Zamawiającego.

Data otrzymania próbek: 27-10-2021 r.


Stosowanie procedury nasączenia wodą: nie stosowano.

Badania wykonano na układzie standardowym: pianka CME-22/120 i tkanina LAGO w kolorze nr 10 i masie powierzchniowej 690 gr/mtb.

Warunki sezonowania: sezonowanie próbek co najmniej 48 godzin w temp.  $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$  i wilgotności względnej  $50 \pm 5\%$ .

Oświadczenie: „Wyniki badania odnoszą się do zachowania próbek do badań wyrobu w szczególnych warunkach badania; nie mogą one być jedynym kryterium oceny potencjalnego zagrożenia pożarowego zastosowanego wyrobu”.

**Badania wykonała:**



Zachodniopomorski Uniwersytet  
Technologiczny w Szczecinie  
LABORATORIUM  
BADAŃ CECH POŻAROWYCH MATERIAŁÓW  
71-065 Szczecin, al. Piastów 41  
tel./fax 91 433 98 77 tel. 01 640 41 74

dr inż. Renata Dobrzyńska

**Osoba autoryzująca sprawozdanie:**

KIEROWNIK LABORATORIUM

dr inż. Renata Dobrzyńska

(Pieczęć kierownika laboratorium)

**Data i miejsce badania:** 02-11-2021 r. Szczecin