



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ZAPALNOŚCI MEBLI

IBR/Z-042-2021

Sprawozdanie nr: TZ/PN1021/102/2021 Szczecin, dnia 01-10-2021 r.

Metoda badań:

BADANIE ZAPALNOŚCI MEBLI TAPICEROWANYCH wg PN-EN 1021-1:2014

Zamawiający: ITALVELLUTI Polska Sp. z o. o.

Brzezna 495

33-386 Podegrodzie

Material:

Tkanina tapicerska RICCO

Opis/skład:(na podstawie
deklaracji

Zamawiającego)

- tkanina tapicerska RICCO (80% CO, 10% PL, 10% CMD)

- pianka tapicerska CME-22/120

**Producent /
dostawca:**

ITALVELLUTI Polska Sp. z o. o.

Brzezna 495

33-386 Podegrodzie

Źródło podpalania	Wynik testu		
	Próbka nr 1	Próbka nr 2	Test końcowy
Papieros	pozytywny	pozytywny	pozytywny
Wynik końcowy	pozytywny		

Stwierdzenie zgodności wyników badań z wymaganiami *: wyniki badań materiałów są zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1021-1:2014

Warunki ważności dokumentu: niniejszy dokument dotyczy wyłącznie badanych próbek.

Przedruk i kopiowanie: tylko za zgodą firmy ITALVELLUTI Polska Sp. z o. o.

Bez pisemnej zgody Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie sprawozdanie z badań może być kopiowane **wyłącznie w całości**.

* Stwierdzenie zgodności wyników badań z wymaganiami odnosi się do najgorszego wyniku otrzymanego podczas badań. Przy stwierdzeniu zgodności nie jest uwzględniana niepewność pomiaru. Organy decyzyjne mogą zastosować inną niż przyjęta powyżej zasada podejmowania decyzji, co może mieć wpływ na wynik stwierdzenia zgodności.

Adres: 71-065 Szczecin al. Piastów 41

tel./fax: +48 91 4339877 tel.: +48 91 4494174 www. lbcpm.zut.edu.pl e-mail: renata.dobrzynska@zut.edu.pl



AB 304

LABORATORIUM
BADAWCZE
AKREDYTOWANE
PRZECZ PCA
Nr AB 304

INTERNATIONAL
MARITIME
ORGANIZATION
LIST OF RECOGNIZED
TEST LABORATORIES
Doc. SSE 1/Circ.3/Rev.2
2019

POLSKI REJSTR
STATKÓW
ŚWIADECTWO
UZNANIA
Nr TT/2/710405/21



1. Źródło zapłonu - tłący papieros – PN-EN 1021-1

Kryteria tlenia	1	2	Uwagi
Niebezpieczne narastające spalanie	NIE	NIE	
Układ próbny strawiony przez ogień	NIE	NIE	
Tli się do końca	NIE	NIE	
Tli się na wskroś grubości	NIE	NIE	
Tli się dłużej niż 1 godzinę	NIE	NIE	
Dalej niż 100 mm od źródła zapłonu	NIE	NIE	
Kryteria palenia się płomieniem	1	2	
Niebezpieczne narastające spalanie	NIE	NIE	
Układ próbny strawiony przez ogień	NIE	NIE	
Palenie się płomieniem do końca	NIE	NIE	
Palenie się płomieniem na wskroś	NIE	NIE	

Uwaga: TAK - kryteria są przekroczone, **NIE** - kryteria są spełnione.

Inne obserwacje : brak

Pozostałe, wymagane normą, informacje:

Pobieranie próbek do badań: próbki do badań pobrane i dostarczone przez Zamawiającego.

Data otrzymania próbek: 28-09-2021 r.

Stosowanie procedury nasączania wodą: nie stosowano.

Badania wykonano na układzie standardowym: pianka CME-22/120 i tkanina RICCO w kolorze 2491 i masie powierzchniowej 656 gr/mtb ($\pm 4\%$).

Warunki sezonowania: sezonowanie próbek co najmniej 48 godzin w temp. $23 \pm 2^\circ\text{C}$ i wilgotności względnej $50 \pm 5\%$.

Oświadczenie: „Wyniki badania odnoszą się do zachowania próbek do badań wyrobu w szczególnych warunkach badania; nie mogą one być jedynym kryterium oceny potencjalnego zagrożenia pożarowego zastosowanego wyrobu”.

Badania wykonała:



dr inż. Renata Dobrzyńska

Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie
LABORATORIUM
BADAŃ Z ZAKRESU POŻAROWYCH MATERIAŁÓW
ul. Piastów 41
71-065 Szczecin, tel. 01 433 98 77, tel. 01 433 98 74

Osoba autoryzująca sprawozdanie:

KIEROWNIK LABORATORIUM



dr inż. Renata Dobrzyńska
(Pieczęć kierownika laboratorium)

Data i miejsce badania: 01-10-2021 r. Szczecin